检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：2024-ST-5004

产品名称：羊毛衫

受检单位：上海市徐汇区武康小学

生产单位：江苏苏美达纺织贸易有限责任公司

委托单位：上海市徐汇区

检验类别：委托检验

检验检测专用章

品质（上海）检测科技有限公司

注意事项

1、本报告无本机构"检验检测专用章"或公章无效。

2、本报告无编制人签字、审核、批准签发无效。

3、本报告涉改无效。

4、本报告未经本机构书面批准，不得部分复制本报告检验检测结论；复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。

5、送样委托检验样品，检测方对样品来源及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅对来样负责，对不能检验或者无法再分析、处理不能复位以及对生产具有破坏性的样品的检测结论，概不予受理；因样品保存超期，或超期不予受理；送样检验或对样品有特殊处理要求，应事先书面说明。

7、未经本机构同意，送检验证的报告不得用于广告或行为宣传，委托人不得擅自使用检测数据，以免造成不良后果。

机构联络信息

地址：上海市徐汇区漕河泾路88888号，9号，10号

邮编：201106

E-mail：2101@sh2cm.com

电话：（021）12582582

传真：（021）12587500

品质（上海）检测科技有限公司

报告编号：2024-ST-5004 第1页 共4页

样品名称	羊毛衫	检验类别	委托检验
样品来源和规格型号	样品1件	样品数量	1件
样品状态和检测依据	上海市徐汇区武康小学		
样品状态描述（含样品编号）	样品1件，编号：2024-ST-5004-01		
检测地点			
样品送检人员	上海市徐汇区武康小学	样品接收人员	委托人
检测仪器设备	详见检测仪器设备使用登记表		
检测环境条件	温度：20±2℃；湿度：65±5%RH		
检测项目	上海市徐汇区委托检验项目		
检测标准（检测方法）	依据GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》；FZ/T 73009-2021《针织运动服》；GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检测时间	2024-ST-5004	2024-04-16 至 2024-04-30	
检测结论	本报告依据所列检测标准，对样本编号的检测项目进行检测。		
		批准日期：2024年05月03日	
备注	本报告检测结论仅适用于本报告所列样品，不对其未检测或检测结果未能满足要求的批次负责。 对于本报告的复制或篡改将承担相应的法律责任。委托单位应妥善保管本报告，如有丢失或破坏，不予补发。 2024-ST-5004-01 羊毛衫		

编制：丁小 审核：[illegible] 批准：于12.12

品质（上海）检测科技有限公司

检测报告

报告编号：2024-ST-5004 第2页 共4页

检测结果

序号	检测项目及单位	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009 方法A 水萃取法）GB/T 18885-2009 ≤75 mg/kg	mg/kg	婴幼儿及直接接触皮肤制品 ≤20	未检出（检出限 3）	符合	/
			其他纺织品 ≤300			
2	甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 方法B 穿汗法	mg/kg	≤75	未检出（检出限 3）	符合	/
3	甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 方法C 释放法	mg/kg	≤75	未检出（检出限 3）	符合	/
4	断裂强力（经向）GB/T 3923.1-2013	N	≥245	612	符合	/
5	断裂强力（纬向）GB/T 3923.1-2013	N	≥245	587	符合	/
6	断裂伸长率（经向）GB/T 3923.1-2013	%	≥15	28	符合	/
7	断裂伸长率（纬向）GB/T 3923.1-2013	%	≥15	31	符合	/
8	纬斜 FZ/T 73009-2021 附录A	%	≤5.0	2.1	符合	/
9	甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 方法A（复测）	mg/kg	≤20	未检出（检出限 3）	符合	/

品质（上海）检测科技有限公司

检测报告

报告编号：2024-ST-5004 第3页 共4页

检测结果

序号	检测项目及单位	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009 方法A 水萃取法）	mg/kg	≤20	未检出（检出限 3）	符合	/
2	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009 方法B 穿汗法）	mg/kg	≤20	未检出（检出限 3）	符合	/
3	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009 方法C 释放法）	mg/kg	≤20	未检出（检出限 3）	符合	/
4	断裂强力（经向）GB/T 3923.1-2013	N	≥245	612	符合	/
5	断裂强力（纬向）GB/T 3923.1-2013	N	≥245	587	符合	/
6	断裂伸长率（经向）GB/T 3923.1-2013	%	≥15	28	符合	/
7	断裂伸长率（纬向）GB/T 3923.1-2013	%	≥15	31	符合	/
8	纬斜 FZ/T 73009-2021 附录A	%	≤5.0	2.1	符合	/
9	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009 方法A 水萃取法）（复测）	mg/kg	≤20	未检出（检出限 3）	符合	/

品质（上海）检测科技有限公司

检测报告

报告编号：2024-ST-5004 第4页 共4页

报告补充说明

样品处理	样品于2024-04-16收到，检测于2024-04-16至2024-04-30完成，样品状态良好，编号2024-ST-5004-01。
判定规则	依据GB/T 31888-2015《中小学生校服》及FZ/T 73009-2021《针织运动服》，甲醛含量婴幼儿及直接接触皮肤制品≤20 mg/kg，其他纺织品≤300 mg/kg；断裂强力≥245 N；断裂伸长率≥15%；纬斜≤5.0%。
备注	样品1件，编号2024-ST-5004-01，羊毛衫，委托检验。

报告末页未检测项目：/

样品照片页

样品照片1

2024-ST-5004

品质（上海）检测科技有限公司

检测报告

报告编号：2024-ST-5004 第5页 共5页

检测结果附页

检测标准（附页）：GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

序号	检测项目及单位	结果	单位	技术要求	单项判定
1	水萃取取液	82.67	mg/kg	≤20	不合格
2	水萃取取液	82.67	mg/kg	≤20	不合格
3	水萃取取液	81.68	mg/kg	≤20	不合格
4	游离甲醛水平衡	97.56	mg/kg	≤20	不合格
5	游离甲醛水平衡	95.51	mg/kg	≤20	不合格
6	水萃取取液	84.29	mg/kg	≤20	不合格
7	水萃取取液	115.91	mg/kg	≤20	不合格
8	水萃取取液	101.77	mg/kg	≤20	不合格
9	水萃取取液	101.77	mg/kg	≤20	不合格
10	水萃取取液	119.84	mg/kg	≤20	不合格
11	水萃取取液	119.84	mg/kg	≤20	不合格
12	水萃取取液	92.53	mg/kg	≤20	不合格
13	水萃取取液	107.27	mg/kg	≤20	不合格
14	水萃取取液	107.27	mg/kg	≤20	不合格
15	水萃取取液	103.66	mg/kg	≤20	不合格
16	水萃取取液	85.09	mg/kg	≤20	不合格
17	水萃取取液	85.68	mg/kg	≤20	不合格
18	水萃取取液	87.67	mg/kg	≤20	不合格

说明：取样点为羊毛衫（GB 18401-2010）A类要求，甲醛≤20 mg/kg；断裂强力≥245 N；断裂伸长率≥15%；纬斜≤5.0%。

结论：本报告样品甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）不符合GB 18401-2010 A类要求，判定为不合格。

品质（上海）检测科技有限公司

检测报告

报告编号：2024-ST-5004 第6页 共6页

检测结果附页

检测标准（附页）：GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

序号	检测项目及单位	结果	单位	技术要求	单项判定
1	水萃取取液	82.67	mg/kg	≤20	不合格
2	水萃取取液	82.67	mg/kg	≤20	不合格
3	水萃取取液	81.68	mg/kg	≤20	不合格
4	游离甲醛水平衡	97.56	mg/kg	≤20	不合格
5	游离甲醛水平衡	95.51	mg/kg	≤20	不合格
6	水萃取取液	84.29	mg/kg	≤20	不合格
7	水萃取取液	115.91	mg/kg	≤20	不合格
8	水萃取取液	101.77	mg/kg	≤20	不合格
9	水萃取取液	101.77	mg/kg	≤20	不合格
10	水萃取取液	119.84	mg/kg	≤20	不合格
11	水萃取取液	119.84	mg/kg	≤20	不合格
12	水萃取取液	92.53	mg/kg	≤20	不合格
13	水萃取取液	107.27	mg/kg	≤20	不合格
14	水萃取取液	107.27	mg/kg	≤20	不合格
15	水萃取取液	103.66	mg/kg	≤20	不合格
16	水萃取取液	85.09	mg/kg	≤20	不合格
17	水萃取取液	85.68	mg/kg	≤20	不合格
18	水萃取取液	87.67	mg/kg	≤20	不合格

说明：取样点为羊毛衫（GB 18401-2010）A类要求，甲醛≤20 mg/kg；断裂强力≥245 N；断裂伸长率≥15%；纬斜≤5.0%。

结论：本报告样品甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）不符合GB 18401-2010 A类要求，判定为不合格。

www.bzfxw.com