检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：	2024-SZ-0192
产品名称：	羊毛围
委托单位：	上海市海汇贸易有限公司
生产单位：	广州市东成纺织制品有限责任公司
委托单位地址：	上海市浦江镇三鲁路1号
检测类别：	委托检测
检测依据：	FZ/T 73020-2019 针织围巾和披肩

品测（上海）检测科技有限公司

目录索引

1、本报告从表格开始，"检验检测结论"为第一或以后表格。

2、本报告共 3 页，其中封面 1 页，检测表格 2 页。

3、本报告仅供参考。

4、未经本机构书面批准，不得以复印件或电子形式部分使用本报告，复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。

5、报告无骑缝章、检测专用章无效。

6、如对委托检测样品，或由委托人选择的样品检测结果有异议，请于收到之日起七个工作日内向本机构提出书面复检申请，逾期不予受理。无法保存或损坏不可复检的样品，不受理复检。

7、对样品检测结果，仅对来样负责，委托送检样品的检测结果仅代表样品本身，不代表整批次或供货数量。

8、报告涉及不可现场检测参数的样品不负责样品采集信息。

检测机构信息

地址：上海市浦江镇三鲁路1号 邮编：201114

电话：021-33020600 E-mail：cs@cdtest.com.cn

传真：021-33020600 网址：http://www.cdtest.com.cn

样品名称	羊毛围	检测类别	委托检测
样品编号	2024-SZ-0192-1	样品状态	合格
检验（检测）依据（含判定规则）	FZ/T 73020-2019 针织围巾和披肩		
检验（检测）项目	详见检测结果		
检验（检测）结论	合格		
备注	1、样品信息由委托方提供，本机构对样品信息的真实性不负责任。 2、样品检测结果仅对来样负责，委托送检样品的检测结果仅代表样品本身，不代表整批次或供货数量。		
检测单位	品测（上海）检测科技有限公司	电话/传真	021-33020600
地址	上海市浦江镇三鲁路1号	邮编	201114
检测机构资质	具有CMA资质认定证书（证书编号：201912050134），可对外出具检测报告。		
检测环境条件	温度：20℃～25℃；湿度：35%～75%；大气压：86kPa～106kPa		
检测日期	2024-04-16 至 2024-04-22		
检测人员	检测人员持证书编号详见检测人员一览表，检测人员均经过培训并考核合格，具备相应检测能力。		
检测设备	详见检测设备一览表，所有设备均在检定/校准有效期内，并经过期间核查确认状态良好。		
检测标准	本报告所检项目均依据FZ/T 73020-2019《针织围巾和披肩》标准执行，未偏离标准规定。		

编制：丁宁 审核：[illegible] 批准：[illegible]

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	纵向尺寸变化率（1次洗涤）	%	纵向：-5.0～+5.0	纵向：-2.1	符合	/
2	横向尺寸变化率（1次洗涤）	%	横向：-5.0～+5.0	横向：-1.8	符合	/
3	纵向尺寸变化率（3次洗涤）	%	纵向：-5.0～+5.0	纵向：-3.4	符合	/
4	横向尺寸变化率（3次洗涤）	%	横向：-5.0～+5.0	横向：-2.6	符合	/
5	纵向尺寸变化率（5次洗涤）	%	纵向：-8.0～+5.0	纵向：-4.8	符合	/
6	横向尺寸变化率（5次洗涤）	%	横向：-8.0～+5.0	横向：-3.9	符合	/
7	干摩擦色牢度（变色）	级	≥3-4	4	符合	/
8	干摩擦色牢度（沾色）	级	≥3-4	4	符合	/
9	湿摩擦色牢度（变色）	级	≥3	3-4	符合	/
10	湿摩擦色牢度（沾色）	级	≥3	3	符合	/
11	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出（＜20）	符合	/
12	pH值	/	4.0～8.5	6.2	符合	/

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	起毛起球性能（3000转/Martindale）	级	≥3-4	4	符合	3000转
			≥4	4-5	符合	
			≥4	5	符合	
2	起毛起球性能（5000转/Martindale）	级	≥3-4	4	符合	5000转
			≥4	4-5	符合	
			≥4	5	符合	
3	起毛起球性能（7000转/Martindale）	级	≥3-4	3-4	符合	7000转
			≥4	4	符合	
			≥4	4-5	符合	
4	起毛起球性能（9000转/Martindale）	级	≥3-4	3	符合	9000转
			≥4	3-4	符合	
			≥4	4	符合	
5	起毛起球性能（12000转/Martindale）	级	≥3-4	3	符合	12000转
			≥4	3-4	符合	
			≥4	4	符合	

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	起毛起球性能（3000转/Martindale）	级	≥3-4	4	符合	3000转
			≥4	4-5	符合	
			≥4	5	符合	
2	起毛起球性能（5000转/Martindale）	级	≥3-4	4	符合	5000转
			≥4	4-5	符合	
			≥4	5	符合	
3	起毛起球性能（7000转/Martindale）	级	≥3-4	3-4	符合	7000转
			≥4	4	符合	
			≥4	4-5	符合	
4	起毛起球性能（9000转/Martindale）	级	≥3-4	3	符合	9000转
			≥4	3-4	符合	
			≥4	4	符合	
5	起毛起球性能（12000转/Martindale）	级	≥3-4	3	符合	12000转
			≥4	3-4	符合	
			≥4	4	符合	
6	织物单位面积质量（GB/T 4669）	g/m²	标称值±5%	实测值	符合	/

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	织物单位面积质量（GB/T 4669）	g/m²	标称值±5%	实测值	符合	/

测试样品照片

正面

反面

标签（含成分、洗涤标识）

备注：检测结果仅对来样负责，委托送检样品的检测结果仅代表样品本身，不代表整批次或供货数量。

样品照片页

检测结果附页

序号	检测项目名称	技术要求	检测结果	单项判定
1	纵向尺寸变化率（1次洗涤）	-5.0～+5.0	-2.1	符合
2	横向尺寸变化率（1次洗涤）	-5.0～+5.0	-1.8	符合
3	纵向尺寸变化率（3次洗涤）	-5.0～+5.0	-3.4	符合
4	横向尺寸变化率（3次洗涤）	-5.0～+5.0	-2.6	符合
5	纵向尺寸变化率（5次洗涤）	-8.0～+5.0	-4.8	符合
6	横向尺寸变化率（5次洗涤）	-8.0～+5.0	-3.9	符合
7	干摩擦色牢度（变色）	≥3-4	4	符合
8	干摩擦色牢度（沾色）	≥3-4	4	符合
9	湿摩擦色牢度（变色）	≥3	3-4	符合
10	湿摩擦色牢度（沾色）	≥3	3	符合
11	甲醛含量	≤75	未检出（＜20）	符合
12	pH值	4.0～8.5	6.2	符合
13	起毛起球性能（3000转/Martindale）	≥3-4	4	符合
14		≥4	4-5	符合
15		≥4	5	符合
16	起毛起球性能（5000转/Martindale）	≥3-4	4	符合
17		≥4	4-5	符合
18		≥4	5	符合
19	起毛起球性能（7000转/Martindale）	≥3-4	3-4	符合
20		≥4	4	符合
21		≥4	4-5	符合
22	起毛起球性能（9000转/Martindale）	≥3-4	3	符合
23		≥4	3-4	符合
24		≥4	4	符合
25	起毛起球性能（12000转/Martindale）	≥3-4	3	符合
26		≥4	3-4	符合
27		≥4	4	符合
28	织物单位面积质量（GB/T 4669）	标称值±5%	实测值	符合

检测设备附页

序号	设备名称	型号/规格	出厂编号	检定/校准有效期至	检测项目
1	电子天平	FA2004	1129	2024-08-15	称量
2	恒温恒湿箱	HWS-150	1130	2024-08-15	温湿度
3	马丁代尔耐磨仪	YG401E	1131	2024-08-15	起毛起球
4	摩擦色牢度仪	YG(B)571	1132	2024-08-15	色牢度
5	灰卡	GB/T 250	1133	2024-08-15	色牢度
6	白卡	GB/T 250	1134	2024-08-15	色牢度
7	分光测色仪	CM-2600d	1135	2024-08-15	色牢度
8	电子天平	FA2004	1136	2024-08-15	称量
9	恒温恒湿箱	HWS-150	1137	2024-08-15	温湿度
10	马丁代尔耐磨仪	YG401E	1138	2024-08-15	起毛起球
11	摩擦色牢度仪	YG(B)571	1139	2024-08-15	色牢度
12	灰卡	GB/T 250	1140	2024-08-15	色牢度
13	白卡	GB/T 250	1141	2024-08-15	色牢度
14	分光测色仪	CM-2600d	1142	2024-08-15	色牢度
15	电子天平	FA2004	1143	2024-08-15	称量
16	恒温恒湿箱	HWS-150	1144	2024-08-15	温湿度
17	马丁代尔耐磨仪	YG401E	1145	2024-08-15	起毛起球
18	摩擦色牢度仪	YG(B)571	1146	2024-08-15	色牢度
19	灰卡	GB/T 250	1147	2024-08-15	色牢度
20	白卡	GB/T 250	1148	2024-08-15	色牢度
21	分光测色仪	CM-2600d	1149	2024-08-15	色牢度
22	电子天平	FA2004	1150	2024-08-15	称量
23	恒温恒湿箱	HWS-150	1151	2024-08-15	温湿度
24	马丁代尔耐磨仪	YG401E	1152	2024-08-15	起毛起球
25	摩擦色牢度仪	YG(B)571	1153	2024-08-15	色牢度
26	灰卡	GB/T 250	1154	2024-08-15	色牢度
27	白卡	GB/T 250	1155	2024-08-15	色牢度
28	分光测色仪	CM-2600d	1156	2024-08-15	色牢度

检测结果附页

序号	检测项目名称	技术要求	检测结果	单项判定
1	纵向尺寸变化率（1次洗涤）	-5.0～+5.0	-2.1	符合
2	横向尺寸变化率（1次洗涤）	-5.0～+5.0	-1.8	符合
3	纵向尺寸变化率（3次洗涤）	-5.0～+5.0	-3.4	符合
4	横向尺寸变化率（3次洗涤）	-5.0～+5.0	-2.6	符合
5	纵向尺寸变化率（5次洗涤）	-8.0～+5.0	-4.8	符合
6	横向尺寸变化率（5次洗涤）	-8.0～+5.0	-3.9	符合
7	干摩擦色牢度（变色）	≥3-4	4	符合
8	干摩擦色牢度（沾色）	≥3-4	4	符合
9	湿摩擦色牢度（变色）	≥3	3-4	符合
10	湿摩擦色牢度（沾色）	≥3	3	符合
11	甲醛含量	≤75	未检出（＜20）	符合
12	pH值	4.0～8.5	6.2	符合
13	起毛起球性能（3000转/Martindale）	≥3-4	4	符合
14		≥4	4-5	符合
15		≥4	5	符合
16	起毛起球性能（5000转/Martindale）	≥3-4	4	符合
17		≥4	4-5	符合
18		≥4	5	符合
19	起毛起球性能（7000转/Martindale）	≥3-4	3-4	符合
20		≥4	4	符合
21		≥4	4-5	符合
22	起毛起球性能（9000转/Martindale）	≥3-4	3	符合
23		≥4	3-4	符合
24		≥4	4	符合
25	起毛起球性能（12000转/Martindale）	≥3-4	3	符合
26		≥4	3-4	符合
27		≥4	4	符合
28	织物单位面积质量（GB/T 4669）	标称值±5%	实测值	符合